

# VX403

## Vernis BATEAU

### BOIS EXTERIEURS

- Vernis extérieur alkyde-uréthane
- Haute protection anti-U.V, et intempéries.
- Excellent compromis de dureté et de souplesse.

#### CARACTÉRISTIQUES :

Prêt à l'emploi

Classification : AFNOR NFT36005 :

Famille 1 - Classe 4a

Aspect :

- produit liquide ambré
- film sec incolore brillant

Viscosité : fluide

Densité : 0,89 +/- 0,03

Résine : alkyde-uréthane

Stockage : 5°C < T° < 40°C

- conserver dans son emballage hermétique d'origine

#### CONSEIL PRO :

*Pour un recouvrement homogène du vernis, pensez à arrondir les angles de vos menuiseries au papier de verre. Dégraisser les bois gras avant application.*



FABRIQUÉ EN FRANCE • JURA

#### FONCTIONS

Une formulation de qualité marine, issue de notre R&D, qui allie haute technicité et confort d'utilisation.

Vernis extérieur polyuréthane enrichi en résines alkydes souples pour absorber les variations dimensionnelles du bois.

Haute protection U.V. et intempéries.

Assure ainsi une protection optimale des huisseries extérieures en bois noble tels que portes, portails, fenêtres...

#### MODE D'EMPLOI

Selon les conditions et prescriptions définies par le DTU 59.1

- Sur bois anciens :

Décaper les anciens vernis, poncer et dépolir soigneusement.

Traiter les bois attaqués avec un produit de traitement insecticide fongicide TX203.

Puis, procéder comme sur bois neufs.

- Sur bois neufs :

##### Préparation du support

Les bois doivent être propres et secs (humidité du bois < 10 %).

##### Application

Produit prêt à l'emploi. Bien remuer avant emploi.

Appliquer 2 à 3 couches régulières au pinceau.

Egrener légèrement entre les couches au papier de verre (grain 150-180), puis dépolir.

Application au rouleau ou au pistolet possible sur grandes surfaces.

##### Matériel

Application à la brosse / au pinceau, au rouleau (poils courts) ou au pistolet.

Séchage (T° : 20°C - HR : 65%)

- Hors poussière : 2 heures
- Recouvrable / égrenable : 6 heures
- Séchage complet : 24 heures

##### Rendement par couche

10 à 12 m<sup>2</sup> / litre.

##### Nettoyage du matériel

White-spirit

##### Entretien

La rénovation du VX403 vernis extérieur se fait en 1 ou 2 couches après ponçage fin.

#### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Refermer hermétiquement l'emballage après usage.

Fiche données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)