

ADJUVANTATION

AGENT DE DÉMOULAGE DIFFÉRÉ DES BÉTONS



LES + PRODUIT

- ▶ Base Minéral Neuf (classement synad)
- ▶ Ne laisse pas de trace huileuse sur les surfaces décoffrées
- ▶ S'utilise sur tous types de banches

CONSUMMATION

- ▶ 50 m² au litre sur banches métalliques
- ▶ 30 m² au litre sur banches en contreplaqué

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

- ▶ Classification SYNAD 2019 des agents de démoulage

CONDITIONNEMENT

- ▶ Bidon de 20 litres
- ▶ Fût de 210 litres
- ▶ Container de 1 000 litres

CONSERVATION

- ▶ **36 mois**
à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké entre - 5°C et + 35°C

GARANTIE

- ▶ R.C. Fabricant



355 LANKODEM PRO

DESCRIPTION

- Produit de démoulage différé prêt à l'emploi qui, pulvérisé à la surface d'une banche métallique, polyuréthane, ABS, polyester, bois baké ou peint, assure le décoffrage de tout béton démoulé après durcissement.
- **355 LANKODEM PRO** est un agent de décoffrage minéral neutre pour béton et mortier.
- **355 LANKODEM PRO** ne laisse pas de trace huileuse sur le béton après décoffrage et permet l'application future d'enduit et de peinture selon les conditions définies par les règles de l'art de l'application des revêtements.

DOMAINES D'APPLICATION

- Réalisation de bétons banchés,
- Réalisation de bétons préfabriqués étuvés (jusqu'à 70°C), ou non.

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : brun clair
- **Densité à 20°C** : env 0,85 à 20°C
- **Point éclair** : > 60°C
- **Classification SYNAD** : Minéral neutre

MISE EN ŒUVRE

APPLICATION DU PRODUIT

- **355 LANKODEM PRO** s'emploie pur.
- Appliquer par pulvérisation (tout type d'appareils) sous forme de film régulier, sans manque ni surcharge.
- La pression du pulvérisateur doit être de 3 bars minimum.
- Afin d'éliminer tout excès d'huile, nous recommandons, après pulvérisation, le passage de la raclette.

MATÉRIEL

- Pulvérisateur adapté (buse jet plate de type 110.01 ou 110.02)
- Pression : 3 bars minimum

Classification SYNAD des agents de démoulage Version 2019

Sécurité feu		☹☹
Utilisateur / Environnement	Hygiène	☹☹☹☹
	COV	☹
	Biodégradabilité	☹

☹ Critère favorable ☹ Critère défavorable

ASSISTANCE TECHNIQUE : ParexGroup SAS assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Janvier 2023

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com.

PAREXGROUP SAS 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika.

PAREXLANKO

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures d'utilisation comprises entre - 5°C et + 35°C.
- Ne pas mélanger avec d'autres huiles ou solvant.
- Bien nettoyer le pulvérisateur avant utilisation de **355 LANKODEM PRO**.
- Produit pulvérisé (3 bars minimum) : port obligatoire des EPI (Lunette de sécurité, gants imperméables conforme à la norme NF EN374, vêtement de protection, protection respiratoire masque type FFP2).
- Ne pas appliquer sur les matériaux en contact direct avec les denrées alimentaires.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.