



Parefeuille Provence

Zenith

Formats- Size - Formato (cm)		45,5*45,5 / 60,3*60,3
Couleur - Color		ANTHRACITE - GREIGE - GRIS - TAUPE
Destination - Premises - Destino		Sols intérieurs - Inside references - Los interiores
Grès cérame émaillé coloré dans la masse - Glazed porcelain tiles colored in the mass - Porcelanico esmaltado coloreado en la mase.		
Groupe de produit selon la Norme EN 14411: Bla . Carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol intérieur		
Group of product according to the standard EN 14411: Bla. Ceramic tiles dry pressed for inside floor.		
Grupo de producto segun la Norma EN 14411:Bla. Azulejos de gres y baldosas cerámicas apretados a seco para suelo		
	U4P4E3C2	Epaisseur- thickness - Grueso. 45,5*45,5 et 60,3*60,3 : 9 mm
Caractéristiques Characteristics Características	Norme Norms Norma	Prestations déclarées Requirements Prestaciones declaradas
Absorption d'eau% Water absorption % Absorción % de agua	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5 %
Résistance à la flexion Flexural strength Resistencia a la flexion	EN ISO 10545-4	Conforme - Conformado - In accordance F≥1300 N R≥35 N/mm²
Résistance à l'usure Abrasion resistance Resistencia al desgaste	Cahier du CSTB 3778-10 Document CSTB 3778-10	Charge appliquée 590 N Conforme - Conformado - In accordance
Résistance à la rayure Scratch resistance Resistencia al rayado	Echelle de Mohs	6
Résistance aux taches Stain resistance Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	Conforme - Conformado - In accordance
Résistance au choc thermique Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-9	Conforme - Conformado - In accordance
Résistance au gel Frost resistance Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Conforme - Conformado - In accordance
Résistance chimique Chimical resistance Resistencia química	EN ISO 10545-13	Conforme - Conformado - In accordance



Parefeuille Provence

Zenith

Réaction au feu Fire reaction Reaccion al fuego	Décision 96/603/CEE	A1 FL
Emission dans l'air intérieur Emission into indoor air Emision en el aire interior	Décret n°2011-321	A+
Propriétés antidérapantes Anti-slip properties Propriedades antiderrapantes	CEN/TS 16165-B CEN/TS 16165-A	R10 A-B
Numéro de DOP		201GP

30210 Fournès - France

Tél. +33 (0)4 66 37 48 00 - Fax +33 (0)4 66 37 21 10

www.parefeuille-provence.com

août-24