CACHET BLEU PÂTE NFE

ENDUIT DE FINITION GAIN DE TEMPS

- **EXTRA FIN**
- **SANS SURÉPAISSEUR ET SANS ARRACHEMENT**
- **PONÇAGE FACILE**
- **EXCELLENTE GLISSE**

NF ENVIRONNEMENT
ENDUITS DE PEINTURE
NF 446

USAGE

Enduit de finition gain de temps en pâte, intérieur, pour application manuelle.

SUPPORTS

Neufs ou rénovés, bruts ou peints :
- Plâtre, carreau de plâtre, plaque de plâtre
- Ancien fond peint
- Tous types d'enduits
- Ciment, béton.

RECOUVREMENT

Tous types de peintures et revêtements muraux.

CARACTÉRISTIQUES

Enduit intérieur en pâte à base de charges minérales sélectionnées et de résine..

- Caractérisation (NFT 36-005) : famille III - classe 2.
- Codification (EN 16-566) : $G_3S_1V_0W_0A_0C_0R_0$.
- Prêt à l'emploi.
- Épaisseur d'application : jusqu'à 2 mm localement.
- Consommation : 450 à 700 g/m².
- Temps d'utilisation : sans limite.
- Redoublement : dès que l'enduit est sec.
- Recouvrement : 8h en moyenne (après séchage complet).
- Couleur : blanc.
- Adhérence enduit/support (EN 16-566) : > 0.5 Mpa.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : lame à enduire, lisseuse.
- Nettoyage des outils : les résidus d'enduit s'enlèvent après séchage en frottant, l'utilisation d'eau n'est pas une nécessité.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 12 mois, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine, fermé et stocké à l'abri du soleil et du gel.

CONDITIONNEMENT

- Seaux de 4, 7 et 20 kg.
- Pot de 1,5 kg.
- Tube 330 g.

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer *CACHET BLEU PÂTE* sur du polystyrène, ni sur des revêtements collés, ni à l'extérieur.
- Ne pas appliquer à une température < 8 °C et > 35 °C et un taux d'hygrométrie > 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports seront préparés conformément aux DTU.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

DOCUMENTS NORMATIFS

- EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- FDS disponible sur quickfds.com ou toupret.com.
- Nous vous recommandons d'utiliser un masque lors du ponçage et des gants lors de l'utilisation.
- La déclaration environnementale a été déposée sur le site www.declaration-environnementale.gouv.fr et elle est consultable sur le site www.inies.fr ».
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale du produit, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société TOUPRET. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations. Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants. Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

TOUPRET SA - 24 rue du 14 juillet - 91813 CORBEIL ESSONNES Cedex - RCS Evry B 964 201 859 – Mise à jour janvier 2019

RETROUVEZ TOUTES LES VIDEOS D'APPLICATION
toupret.com

TOUPRET
L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS